

**SOFAP****ISBAROC FUL**

■ IDENTIFICATION:

ISBAROC FUL est un enduit monocouche hydrofuge allégé à base de liants hydrauliques, de charges et pigments minéraux et adjuvants spécifiques.

ISBAROC FUL est un enduit de finition extérieure destiné à la protection et la décoration des façades en maçonneries de briques, de parpaings, des bétons, bétons cellulaires, thermo pierres etc ...

■ PREPARATION:

Manuelle ou mécanique : verser ISBAROC FUL dans de l'eau propre 5 à 5.5 litres d'eau pour un sac de 25 kg de poudre. Malaxer afin d'obtenir un mélange homogène. Mélanger une autre fois avant l'utilisation.

Machine : mélanger plusieurs sacs en fonction de l'utilisation pendant au moins 3 à 5 minutes. Ajuster, au besoin, la viscosité de la pâte avec de l'eau ou de la poudre.

■ APPLICATION:

Manuelle : appliquer un gobelet d'une épaisseur de 10 à 17 mm selon la finition exigée :
10 à 12 mm pour une finition rustique écrasée.

15 à 17 mm pour une finition grattée.

Dresser avec une règle ou un couteau à enduire (lame de 30 à 60 cm).

Laisser tirer l'enduit 2 à 3 heures selon les conditions climatiques.

Réaliser ensuite la finition désirée.

■ RECOMMANDATIONS:

Température d'emploi : entre 5 et 35°C.

Ne pas appliquer sur des supports chauds ou exposés au soleil.

Il est recommandé d'arroser abondamment les supports par temps chaud avant l'application.

■ CONSERVATION:

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé et mis à l'abri de l'humidité.

ISBAROC FULwww.sofap-poudre.com**SOCIETE DE FABRICATION DE POUDRE**

USINE : ROUTE DE GABES km 4,5 - 3052 Sfax - B.P. : 69

Tél: (216) 74 453 983 - 74 453 984 - Fax: (216) 74 453 397

contact@sofap.com.tn

PRODUIT TUNISIEN

Groupe HAMMAMI

www.groupe-hammami.com