

**SOFAP****ISBAROC R**

Enduit ciment projeté

■ IDENTIFICATION:

ISBAROC R est un enduit à base de liants hydrauliques, de charges et pigments minéraux et adjuvants chimiques divers.

ISBAROC R est un MORTIER d'enduisage extérieur et intérieur destiné à la protection des façades en maçonneries de briques, de parpaings, des bétons, bétons cellulaires, thermo pierres etc ...

peuvent recevoir une finition réalisée avec les enduits ISBAROC FUL, ISBAROC FT ou une finition peinture.

■ PREPARATION:

Manuelle ou mécanique : verser ISBAROC R dans de l'eau propre (5 litres d'eau pour un sac de 25 kg de poudre. Malaxer afin d'obtenir un mélange homogène. Laisser reposer de 2 à 5 mn. Remélanger avant l'utilisation.

Machine à gâchage : mélanger plusieurs sacs en fonction de l'utilisation pendant au moins 3 à 5 minutes. Ajuster, en cas de besoin, la viscosité de la pâte avec de l'eau ou de la poudre.

Machine à gâchage en continu : régler le débitmètre pour obtenir la consistance d'application.

■ APPLICATION:

Appliquer un gobetis ou un projeté d'une épaisseur de 10 à 20 mm.
Dresser avec une règle ou un couteau à enduire (lame de 30 à 60 cm).

■ RECOMMANDATIONS:

Température d'emploi : entre 5 et 35°C.

Ne pas appliquer sur supports chauds ou exposés au soleil. Il est recommandé d'arroser abondamment les supports par temps chaud avant l'application.

■ CONSERVATION:

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé et mis à l'abri de l'humidité.

ISBAROC Rwww.sofap-poudre.com**SOCIETE DE FABRICATION DE POUVRE**

USINE : ROUTE DE GABES km 4,5 - 3052 Sfax - B.P. : 69

Tél: (216) 74 453 983 - 74 453 984 - Fax: (216) 74 453 397

contact@sofap.com.tn

PRODUIT TUNISIEN

Groupe HAMMAMI

www.groupe-hammami.com