



LIKA CONTACT

PONT D'ADHÉRENCE

Impression accrochante entre le béton et l'enduit à appliquer
Produit issu de fabrication industrielle suivie et contrôlée

UTILISATION

LIKACONTACT® est une impression pour béton à base de liants synthétique avec une stabilité alcaline, mélangée avec des charges siliceuses bien étudiés.

LIKACONTACT® est destinée pour le traitement des bétons à coffrage lisse coulés en intérieur et extérieur avant application d'une couche d'enduit à base de plâtre, ciment ou d'autres types d'enduit à base de liants hydrauliques.

LIKACONTACT® peut être utilisée pour d'autres types de support (polystyrène, béton cellulaire...)

DOMAINE D'EMPLOI

SUPPORT:

- Le support doit être propre, sec et exempt de particules instables.
- La température d'application et du support doit être $\geq 5^{\circ}\text{C}$.

MISE EN OEUVRE:

- Produit prêt à l'emploi s'applique manuellement à l'aide d'un rouleau en peau de mouton ou mécaniquement.
- Bien mélanger le contenu du seau avant usage.
- Consommation de 300 à 400 g/m² suivant l'état de support.

PROJECTION:

- L'application de l'enduit doit être après 24 heures de l'application de couche d'accrochage.

NETTOYAGE DE MATÉRIELS:

- Les outils sont nettoyés immédiatement après application avec de l'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide thixotrope jaunâtre
Densité	1.40 KG/L

CONDITIONNEMENT

Estagnon de 20 KG

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, fermé à l'abri de l'humidité, sans contact direct avec le sol et protéger du gel.



NB: Les valeurs des caractéristiques techniques sont des valeurs statistiques moyennes qui peuvent être mises à jours sans préavis.
Ce document est non contractuel, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de dommage provenant d'une utilisation non appropriée de ce produit .